


# 防水工事店の皆様にご紹介です!!

## 三ツ星ベルトの 環境対応型セパレーター無し接着剤付加硫ゴム系シート防水材 ネオ・ルーフィングE 糊付き

### 構成・寸法




| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|--------|-------|-------|
| 1.2    | 1200  | 15 10 |
| 1.5    |       | 10    |
| 2.0*   |       | 10    |

※注文生産品ですので、詳細はお問い合わせください。

●JIS A 6008「合成高分子系ルーフィングシート」加硫ゴム系均質タイプに合格した防水シートです。

### ネオ・ルーフィングE糊付きの特長

- ①糊引き用接着剤 **水性タイプ**(一般用と冬用の2種類)
- ②離型フィルム **剥離フィルム無し**(ノンセパレーター)
- ③線引き **シート両端に黄色の接合目安線**を入れました  
・線の位置:シート両端部から105mm
- ④巻き方向 塗布面の汚れ防止のため、**接着剤塗布面を巻き内側**にしました



### ネオ・ルーフィングE糊付き採用メリット

#### 4つの作業をカットできる! 作業員に優しい!

- ①接着剤塗布時の**シート敷き広げ**
- ②シートへの**接着剤塗布**
- ③**オープンタイム**(接着剤乾燥)
- ④接着剤乾燥後の**シート巻き取り**
- ⑤**ゴミの削減**  
ノンセパレーター(剥離フィルム無し)
- ⑥**接着剤の納入数削減**(廃缶の削減)
- ⑦**狭い現場でも楽々**
- ⑧**一人で施工**出来る

#### こんな事が無くなります!



### 採用メリット事例

#### ネオ・ルーフィングE(糊無し)使用時の施工時間



■ネオ・ルーフィングE(糊無し)使用時の接着剤塗布時間

|   | 工程               | 平均作業時間       |
|---|------------------|--------------|
| 1 | シート敷き広げ          | 0.5分         |
| 2 | 接着剤塗布(シート面)      | 3.5分         |
| 3 | 接着剤オープンタイム(シート面) | 15.0分        |
| 4 | シート巻き取り          | 1.5分         |
|   | 合計               | <b>20.5分</b> |

(1巻/15m/結果)

■糊付シート(15m)を採用=シート1巻当たりの作業時間を20.5分削減できる。

**500㎡の現場では32巻分(15m)  
656分(10.9時間)の時間削減が可能。**

条件 7月に室内で加硫ゴムシートの施工を得意とする作業員で実測した。

### 下地処理剤

#### 三ツ星ベルトでは下地に対応した 下地処理剤を揃えています。

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 新築RC      | ネオ・プライマー            |
| 保護コンクリート  | フラットタイトP            |
| 砂付きアスファルト | フラットタイトP            |
| 塩ビシート     | ネオ・プライマー-PV         |
| ウレタン塗膜    | EUプライマー、ネオ・バリアプライマー |
| ゴムシート     | ネオ・プライマー、EUプライマー    |
| 金属下地      | メタルプライマー            |
| FRP       | FRP改修用プライマー         |
| ALC       | ネオ・プライマー-ALC        |

※上記の他にも各種下地処理剤を揃えていますのでご相談ください。

(2020年2月改訂)

## ネオ・ルーフィングE糊付き施工要領(例)

- ① **下地処理を行う**  
「ネオ・プライマー」の塗布  
又は「フラットタイトP」  
樹脂ノロ仕上げ
- ② **下地接着剤の塗布**  
「ネオ・ボンドR」の塗布  
塗布量 0.25kg/m<sup>2</sup>
- ③-1 **シート張り(1人作業)**  
墨出し線等に合わせて、  
シートを敷き広げる
- ③-2 **シート張り(2人作業)**  
墨出し線等に合わせて、  
シートを敷き広げる
- ④ **エア-抜き**  
ローラー刷毛を用いて、  
エア-抜きを行う
- ⑤ **転圧**  
ゴムローラーや  
鉄製ローラーを用いて、  
転圧を行う

### 使用上のお願い

#### ■接着剤の塗布面を屋外暴露しないこと

塗布面を1日屋外暴露すると接着剤が変質し、接着力が低下し使用することはできません。(黄変～茶褐色)  
巻いた状態(黒シート面が外)なら3日程度暴露していても使用可能です。

#### ■接着剤塗布面は水漏れ厳禁

水性接着剤のため乳化剤(界面活性剤)を含み、水漏れにより表面がヌルヌルします。万が一濡れた場合は完全に乾燥させ、接着剤を塗布してからご使用ください。  
※当日中に乾燥させてください。

#### ■接着力が弱いと感じたら

適量のネオ・ボンドRを希釈して、接着剤塗布面に軽く塗布してください。

#### ■製品は有効期限内にご使用ください。(なお、製品には一般用、冬用があります)

### 製品を安全にお使いいただくために

施工に際しては標準施工仕様書、安全データシート(SDS)などを必ずお読みください。

#### 1.ネオ・ルーフィングE糊付きについて

- ▲警告 重量物ですので、無理のない姿勢で運搬してください。  
無理な姿勢で運搬した場合、運搬者が傷害を負う恐れがあります。
- ▲警告 保管する場合は、倒れたり、転がったりしないよう適切な治具やストッパーを用いてください。  
適切な治具やストッパーを用いない場合、倒れたり、転がったりして、使用者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

#### 2.ネオ・プライマー、ネオ・ボンドR、ネオ・カラーEについて

- ▲警告 有機溶剤を含む製品の取り扱いには消防法、労働安全衛生法およびその関連法規を厳守し、保管および取扱い場所およびその周辺は、作業中、乾燥中とともに火気厳禁です。  
また、吸入したり皮膚に触れると中毒や皮膚障害を起こす恐れがあります。取扱いには下記の注意事項を守ってください。  
吸入したり皮膚に触れて異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。

- 1) 取扱中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、さらに頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、襟巻きタオル、保護手袋などを着用してください。
- 2) 取扱い場所には、必要に応じて局所排気装置を設けてください。
- 3) 取扱い後は洗顔、手洗いおよびうがいを行ってください。

- ▲警告 有機溶剤を含む廃材を、河川、湖沼、海などへ廃棄しないでください。また、中身を残したままの廃棄や火中への投棄はしないでください。  
中身を残したままの廃棄や火中への投棄は、環境を破壊したり、投棄した本人や第三者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

- ▲警告 直射日光を避け40℃以下の乾燥した換気のよい場所、および部外者や子供の出入りのできない場所に、密閉して保管してください。  
部外者の出入りが自由な場所に保管したり、密閉して保管しなかった場合、当事者や部外者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

#### 3.施工について

- ▲危険 墜落防止のため工事現場周辺には安全柵を設けてください。  
安全柵を設けない場合、施工者が墜落し、死亡または重傷を負う可能性が高くなります。

- お断りなしに記載内容を変更する場合があります。●最新のカatalogかどうかお確かめください。
- 不明点またご希望の資料がありましたら、下記の本社、支店、営業所までお問い合わせください。



## 三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号  
☎(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681  
www.mitsuboshi.co.jp

- 東 部 建 築 課 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号  
☎(03)5202-2506 FAX(03)5202-2526
- 近 畿 建 築 課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号  
☎(078)685-5791 FAX(078)685-5789
- 西 部 建 築 課 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号  
(広島事務所) ☎(0829)32-9292 FAX(0829)32-9294
- 名古屋営業所 〒485-0077 小牧市大字西之島1818番地  
(三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場内)  
☎(0568)41-7600 FAX(0568)41-7601
- 札幌営業所 〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号  
☎(011)841-9131 FAX(011)812-9370
- 福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目3番1号  
☎(092)441-4453 FAX(092)451-7186
- 四 国 事 務 所 〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893番地  
☎(0879)42-3189 FAX(0879)42-2295



W24102002002UR02572799

ご紹介は